

# AQUAFIX LAZUUR



2,5L

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

## Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare  
Belgium

tel. +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48  
ciranova@ciranova.be

## PRODUCTBESCHRIJVING

Watergedragen lazuur voor buitentoepassingen op acrylaatbasis. Als decoratieve semitransparante bescherming van buitenschrijnwerk. Uitstekende hechting op nieuw hout, alsook op oude lazurlagen op alkydbasis. Zeer heldere aankleuring van het hout. Uistekende weerbestendigheid, alkali en cementbestendigheid. Geschikt voor vormvast schrijnwerk (deuren, vensters) alsook minder vormvast schrijnwerk (pergola's, houten omheiningen)

## TECHNISCHE GEGEVENS

VISCOSITEIT	+/- 30-60" (Dincup 6 bij 20°C)
VASTE STOFFEN	+/- 36 % in gewicht
DICHTHEID	+/- 1,00-1,10 kg/l bij 20°C
GLANSGRAAD	Zijdeglans
VERDUNNING	water
KLEUREN:	12 kleuren

CONFORM DE EUROPESE DECO-PAINT NORM 2010

## VOORBEHANDELING

Nieuw onbewerkt hout licht schuren en ontstoffen. Reeds behandeld hout zorgvuldig reinigen en schuren.

## GEBRUIKSAANWIJZING

Voor gebruik goed oproeren. Op nieuw hout aanbrengen met borstel op een droge en vetvrije ondergrond, 2 lagen met minimaal 16 uur tussendrogging.

Op houtsoorten met wateroplosbare kleurstoffen (bepaalde tropische houtsoorten) alsook op sterk harshoudende zachte houtsoorten vooraf behandelen met AQUAFIX SEALER en 24u laten drogen.

Oude lazurlagen vooraf goed opschuren en afwerken met 2 lagen AQUAFIX LAZUUR.



## DROOGTIJD

Stofdroog na ca 1u, overschilderbaar na 16h, deze droogtijden zijn sterk afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid, aangebrachte hoeveelheid ...



## UITSTRIJKVERMOGEN

8 à 10 m<sup>2</sup>/l per laag.

## BIJZONDERE MELDINGEN

Vorstvrij bewaren. Dit product is 12 maanden houdbaar in goed gesloten originele verpakking.

## BIJZONDERE MELDINGEN

Niet verwerken beneden 10°C. Kleuren moeten steeds getest worden alvorens het oppervlak te behandelen. Schuurkorrel, houtsoort,... kunnen de uiteindelijke kleur beïnvloeden.