

# AQUAFIX MAGIC 2K

**\* Vernieuwde formule \***



5L 1L

## PRODUCTBESCHRIJVING

De vernieuwde Aquafix Magic 2K is een excellente 2 componenten parketlak, op waterbasis, voor parket en houten meubelen, die een transparante bescherming geeft zonder het hout te verkleuren. De vernieuwde Aquafix Magic 2K heeft een hogere chemische (huishoudchemicaliën) en mechanische (slijtage, rubberzolen,...) bestendigheid, en heeft een snellere uitharding. Goeie vloeï en sneldrogend. Geschikt voor plankenvloeren in commercieel gebruik. Enkel geschikt voor binnentoepassingen.

## TECHNISCHE GEGEVENS

VISCOSITEIT	+/- 20 sec. (Din 4mm/20°C)
VASTE STOFFEN	+/- 32 % in gewicht
DENSITEIT	+/- 1,04 kg/l
GLANSGRAAD	Stompmat, < 5%
VERDUNNING	water
POT-LIFE	2-3 uur
V.O.S.	35g/l
NMP VRIJ	
CONFORM DE EUROPESE DECO-PAINT NORM 2010 EN ARBO WETGEVING (NL)	

## VOORBEHANDELING

Ondergrond massief hout, gefineerd of kurk.  
Schuur het hout met korrel 150-180 en verwijder het schuurstof.

## GEBRUIKSAANWIJZING

AQUAFIX MAGIC zowel als grond- en toplaag gebruiken. Voor eikenhout, PH-gevoelige houtsoorten of harshoudende houtsoorten adviseren wij als grondlak AQUAFIX SEALER te gebruiken om tannine- of harsdoorslag te vermijden. Voor gebruik het product goed oproeren en niet verdunnen. De verharder (10% = 10/1) al roerend toevoegen. Het product 15 minuten laten rusten. Het product aanbrengen met rol of kwast. Een kortharige rol is aanbevolen. De eerste laag niet te nat aanbrengen om sterk opruwen van het hout te vermijden. Na droging van de eerste laag, tussenschuren met korel 280-320. Verwijder het schuurstof en breng een 2<sup>de</sup> laag aan. Voor een 3<sup>de</sup> laag deze bewerking herhalen.



## DROOGTIJD

Stofdroog : na 30 minuten tot 1 uur  
Grijpvast : na 1 uur  
Schuurbaar : na 2 uren  
Licht belastbaar na 16 uur  
Zwaar belastbaar na 3 dagen.

De droogtijden zijn sterk afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en ventilatie. Dikke lagen en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. Door een hogere temperatuur en een goede ventilatie wordt de droogtijd aanzienlijk ingekort.

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

## Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare  
Belgium

tel. +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48  
ciranova@ciranova.be

# AQUAFIX MAGIC 2K

**\* Vernieuwde formule \***

## UITSTRIJKVERMOGEN

12 – 14 m<sup>2</sup>/liter en dit per aangebrachte laag.

## NABEHANDELING

- Volg de instructies beschreven door Ciranova<sup>®</sup>.

## PRODUCTINFORMATIE

Houdbaarheid : 18 maanden in originele en goed gesloten verpakking.

Niet vorstbestendig.

Gevarenklasse Vbf : Geen

Gevarenklasse GGVS/E : Geen

## BIJZONDERE MELDINGEN

Alleen roestvrij materiaal gebruiken. Alle materiaal direct na gebruik met water reinigen. Dit product mag niet in de riolering gegoten worden. Indien het hout vooraf gebeitst moet worden, gebruik alleen Ciranova<sup>®</sup> AQUACOLOR. Andere beitsen kunnen uitbloeden. Let op voor verkleuring of onthechting van de lagen door de inhoudstoffen zoals harsen en tanine van speciale houtsoorten.



5L 1L

Ciranova<sup>®</sup> producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

## Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare  
Belgium

tel. +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48  
ciranova@ciranova.be