

HARDWAXOIL FULL SOLID

PRODUCTBESCHRIJVING

Gemodificeerde 2-componenten hoogvullende parketolie op basis van natuurlijke oliën met een uitstekende slijtvastheid. Hoge vulkracht, natuurlijke kleur, excellente chemische en mechanische weerstand. Uitgesproken product om in 1 laag af te werken. Zeer snel drogend. Dient gemengd te worden met de Activator (B). Voldoet aan de ARBO-wetgeving voor binnengebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS

VISCOSITEIT	+/- 70-90 sec. (Din 4mm/20°C)
VASTE STOFFEN	+/- 92 % in gewicht
DENSITEIT	+/- 0.99 kg/l
GLANSGRAAD	mat
KLEUR	

Standaard: naturel, naturel wit, wit, extra wit, grijs, oud grijs, gerookte eik, zwart.

CONFORM DE EUROPESE DECO-PAINT NORM 2010 & ARBO RICHTLIJN VOOR BINNENGEbruik.

AANWENDING

Bijzonder geschikt voor het inoliën van parket of houten vloeren. Bezorgt uw parket een rustiek uitzicht en laat zich gemakkelijk herstellen. Meerdere lagen verhogen de glansgraad.

VOORBEHANDELING

Het hout vooraf schuren met korrel 100-120 en het schuurstof zorgvuldig verwijderen.

GEbruIKSAANWIJZING

Voor gebruik goed schudden en oproeren en mengen met ACTIVATOR (B). Men kan de HARDWAXOIL FULL SOLID aanwenden met kwast, rol of vod. Men laat de olie enkele minuten indringen en nadien wordt de overtollige olie weggeveegd tot deze droog is. Bij voorkeur wordt de HARDWAXOIL FULL SOLID ingeboend met een beige of witte pad. Eventueel kan na 24u een 2^{de} laag aangebracht worden. Voor industriële toepassingen (walsen, spuiten) moeten de technische mensen van Ciranova® geraadpleegd worden.

DROOGTIJD



Overschilderbaar na +/- 24 uur. De droogtijden zijn sterk afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en ventilatie. Dikke lagen verlengen de droogtijd. Door een hogere temperatuur en een goede ventilatie wordt de droogtijd aanzienlijk ingekort.



UITSTRIJKVERMOGEN

35 – 45 m²/liter voor nieuwe vloeren.

NABEHANDELING

Voor regelmatig onderhoud raden we parketzeep Ciranova® aan. Voor jaarlijks onderhoud gebruikt men Onderhoudsolie Ciranova®. Bij zware vervuiling dient er eerst intensiefreiniger Ciranova® gebruikt te worden.

PRODUCTINFORMATIE

Houdbaarheid : 2 jaar in originele en goed gesloten verpakking. Na menging met accelerator: enkele weken tot enkele maanden.

BIJZONDERE MELDINGEN

Gedroogde olieresten zijn zelfontbrandbaar. Gebruikte voddens en pads onderdompelen in water. Hardwaxoil Full Solid Naturel en Naturel wit kunnen gebruikt worden als fixeerlaag op watergedragen beitsen om daarna te kunnen lakken.



5L 1L

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare
tel. +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be