

Loogbeits



5L 1L

Ciranova[®] producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare
België

tel. +32 (0) 51 30 11 40
fax +32 (0) 51 31 26 48
ciranova@ciranova.be

PRODUCTBESCHRIJVING

Verouderingsbeits op basis van natuurlijke en chemische kleurstoffen.

TECHNISCHE GEGEVENS

KLEUR	afhankelijk van gekozen kleur
GLANSGRAAD	niet van toepassing
DENSITEIT	± 1 kg/l
VISCOSITEIT	zoals water
VLAMPUNT	niet van toepassing

AANWENDING

Loogbeitsen zijn bijzonder geschikt voor het verouderen van looizuurhoudende houtsoorten zoals eik en grenen. Evenwel kan dit alleen voor binnengebruik aangewend worden.

VOORBEHANDELING

Het hout vooraf schuren. Schuurstof zorgvuldig verwijderen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Voor gebruik goed oproeren en schudden. Met kleurborstel royaal de loogbeits aanbrengen in de richting van de houtvezel. De beits enkele minuten laten intrekken, nadien egaliseren met droge borstel. Opgelet: het is een reactieve beits, dus maken dat overall evenveel beits gebruikt wordt.



DROOGTIJD

6 uren (reactietijd) bij kamertemperatuur.



UITSTRIJKVERMOGEN

7-12 m²/l afhankelijk van houtsoort en schuurtegraad.

NABEHANDELING

Na droging het oppervlak terug glad maken met fijn schuurpapier. Kan nadien behandeld worden met was of olie. Voor gebruik van lak, gelieve de technische dienst van Ciranova[®] te contacteren.

PRODUCTINFORMATIE

Beschikbaar in 16 kleuren. Alle kleuren zijn onderling mengbaar en kunnen verdund worden met water. Het gewenste kleurenpatroon kan verschillen van houtsoort tot houtsoort. Daarom steeds eerst testen. Houdbaarheid: 1 jaar in gesloten verpakking.

BIJZONDERE MELDINGEN

Loogbeits moet vorstvrij bewaard en vervoerd worden. Bij het verwerken geen voorwerpen gebruiken die kunnen roesten. De te bekomen kleurtoon hangt af van houtsoort, de schuurwijze en de hoeveelheid die aangewend wordt. Daarom steeds eerst een proefkleuring maken. De loogbeits in het donker bewaren.